


Dokument znakowania towarzyszący wyrobowi budowlanemu:
Zaprawy polimerowo-cementowe do napraw betonu StoCrete.
StoCrete KM

	
04 Sto Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa	
Zaprawa szpachlowa PCC do wyrównywania betonu objęta krajową oceną techniczną IBDiM-KOT-2018/0192 wydanie 3 składająca się z: StoCrete KM	
Krajowa Aprobata / Ocena Techniczna: IBDiM-KOT-2018/0192 wydanie 3	
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr: 004/01/2020/STOPL-C	
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach	≥ 7,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	≥ 30,0 MPa
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 28 dniach, metodą „pull-off”:	≥ 2,0 MPa
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / +18°C, metodą „pull-off”:	≥ 2,0 MPa
Mrozoodporność po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C / +18°C	
- ubytek masy	≤ 5 %
- spadek wytrzymałości na zginanie	≤ 20 %
- spadek wytrzymałości na ściskanie	≤ 20 %
Absorpcja kapilarna	≤ 0,5 kg/(m ² · h ^{0,5})
Skurcz po okresie twardnienia 56 dni	od 1,08 do 1,50 ‰